ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«27» Мая 2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)
№49103-ПРГ/24 от 27.05.2024

1	Объект	Гипсовая строительная плита ГСП типа Н - ГОСТ 32614-2012(EN 520:2009)- УК 9.5-1200 - 2500
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Новотроицкий содовый завод», Адрес: Россия, 462353, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Промышленная, здание 53, ИНН: 5607142213, ОГРН: 1185658000637
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Новотроицкий содовый завод», Адрес: Россия, 462353, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Промышленная, здание 53, ИНН: 5607142213, ОГРН: 1185658000637
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 49103 от 15 Апреля 2024 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	16 Апреля 2024 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	25 Апреля 2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	30 Апреля 2024 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) «Плиты гипсовые строительные» Технические условия
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Разрушающая нагрузка при изгибе, Н - в поперечном направлении - в продольном направлении	 160 400	 165 415	ГОСТ 32614-2012
2.	Предельное отклонение каждого единичного результата измерения ширины	Не должно превышать 0; минус 4 мм	Соответствует требованиям	ГОСТ 32614-2012
3.	Предельное отклонение каждого единичного результата измерения длины	Не должно превышать 0; минус 5 мм	Соответствует требованиям	ГОСТ 32614-2012
4.	Номинальная толщина плит	Должна быть не менее 6,0 мм	Соответствует требованиям	ГОСТ 32614-2012
5.	Предельное отклонение каждого единичного результата измерения толщины	Не должно превышать ±0,5 мм	Соответствует требованиям	ГОСТ 32614-2012
6.	Глубина утонения, мм	0,6 – 2,5	0,6	ГОСТ 32614-2012
7.	Ширина утонения, мм	40 – 80	40	ГОСТ 32614-2012
8.	Прямоугольность, мм	Не более 3	Соответствует требованиям	ГОСТ 32614-2012
9.	Поверхностное водопоглощение, г/м^2	Не более 300	200	ГОСТ 32614-2012

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Гипсовая строительная плита ГСП типа Н - ГОСТ 32614-2012(EN 520:2009)- УК 9.5-1200 - 2500, **выпускаемая** Обществом с ограниченной ответственностью «Новотроицкий содовый завод», Адрес: Россия, 462353, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Промышленная, здание 53, ИНН: 5607142213, ОГРН: 1185658000637, **соответствует:** ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) «Плиты гипсовые строительные» Технические условия.

Исполнитель Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.