ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
А. М. Чернова

«11» Июля 2023г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ
(анализа)
№32381-ПРГ/23 от 11.07.2023

1	Объект	Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения серийного выпуска по ГОСТ 31360-2007.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Новотроицкий содовый завод», Адрес: 462353, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Промышленная, здание 53, ИНН: 5607142213, ОГРН: 1185658000637
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Новотроицкий содовый завод», Адрес: Россия, 462353, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Промышленная, здание 53, ИНН: 5607142213, ОГРН: 1185658000637
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 32381 от 30 Мая 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	31 Мая 2023 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	09 Июня 2023 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	14 Июня 2023 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия
9	Результаты	Таблица № 1

Таблица № 1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Длина, мм	625	625	ГОСТ 31360-2007
2	Ширина, мм	500	500	ГОСТ 31360-2007
3	Высота, мм	500	500	ГОСТ 31360-2007
4	Марка по средней плотности ячеистого бетона изделий, не выше	D700	D500	ГОСТ 12730.1-78
5	Класс по прочности на сжатие ячеистого бетона изделий, не ниже	B1,5	B2,5	ГОСТ 10180-90
6	Марку ячеистого бетона изделий по морозостойкости, не ниже	F25	F50	ГОСТ 31359-2007
7	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в изделиях, Бк/кг, не более	370	300	ГОСТ 30108-94
8	Усадка при высыхании, мм/м, не более	0,5	0,5	ГОСТ 25485-2019
9	Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м·°С)	0,12	0,12	ГОСТ 7076-99
10	Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не менее	0,2	0,2	ГОСТ 25898-2020

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «Новотроицкий содовый завод», Адрес: Россия, 462353, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Промышленная, здание 53, ИНН: 5607142213, ОГРН: 1185658000637, **соответствуют:** ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия.

Исполнитель Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.